

Technisches Datenblatt

Moosgummi NR dunkel

Werkstoff: Naturkautschuk

Normbezeichnung: NR

Zellstruktur: gemischtzellig

Eigenschaften / Werte

Farbe	dunkel	
Härte Shore A *	15 +- 5°	SHA
spezifisches Gewicht	0,55 - 0,85	g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	+ 70	°C
Tieftemperaturflexibilität	- 40	°C
Dehnung in %	250 - 400	%
Druckverformungsrest DIN 53517 25 % Verformung 22 h bei 23°C	ca. 15	%
Zusammendrückbarkeit bei 25%-iger Verformung	150 +- 60	kPa
Entflammbarkeit	brennbar	

*gemessen an 10 mm Platten; 24 h nach Vulkanisation

Abweichungen in Porosität und Oberflächenbeschaffenheit sind materialbedingt. Änderungen in chemischer und technologischer Hinsicht behalten wir uns vor. Sämtliche Angaben basieren auf durchgeführten Prüfungen. Eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen kann jedoch nicht übernommen werden. Wir weisen hiermit darauf hin, daß es sich bei den Daten um allgemeine Werte handelt. Hierbei handelt es sich nicht um festgelegte Spezifikationswerte.